

ISOMAT AK-PARQUET

Polyuretánové lepidlo pre drevené podlahy

Popis

ISOMAT AK-PARQUET je silné, polyuretánové lepidlo na drevené podlahy. Poskytuje:

- Vynikajúcu pevnosť spoja
- Vysokú odolnosť voči výkyvom teplôt od -40°C do +90°C.
- Zvukovo izolačné vlastnosti.
- Permanentnú pružnosť a vysokú mechanickú pevnosť.
- Veľmi dobrú priľnavosť na rôzne podklady.
- Jednoduchú aplikáciu, pretože je ihneď pripravený na použitie
- Neobsahuje rozpúšťadlá a vodu a preto neovplyvňuje drevo

Oblasť použitia

Vhodné na lepenie všetkých typov parkiet (masívne, lamelové parkety atď.) na cementové podklady, staré drevené podlahy, dlaždice, mramor, kovové povrchy atď. Ideálne pre podlahy so systémom podlahového vykurovania

Technické údaje

Forma:	pasta
Farba:	béžová
Hustota:	1,45 kg/l
Povrchové tvrdnutie:	45 min
Doba tvrdnutia:	3mm/ 24hod (23°C, 50% R.V)
Tvrdosť podľa SHORE A:	50±5
Pevnosť v ťahu (ISO 8339) :	1,5 N/mm ²
Pretrhnutie pri predĺžení (ISO 8339) :	400%

Aplikačný postup

1. Podklad

Podklad musí byť suchý, bez prachu, voľných častíc, mastnoty atď.

2. Aplikácia

Lepidlo sa rovnomerne nanáša na podklad ozubeným hladidlom. Drevená podlaha sa následne umiestni na lepidlo miernym tlakom. Ak bude finálny povrch vyleštený, musí sa tak urobiť najskôr 24 hodín po aplikácii v závislosti od teploty. Napriek tomu sa odporúča počkať 2-3 dni aby sa parkety úplne spojili.

Spotreba

1,2-1,4 kg/m² v závislosti od podkladu

Balenie

ISOMAT AK-PARQUET je dodávaný v 12 kg balení (každé balenie obsahuje 2 hliníkové vrecia po 6 kg).

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby ak sa skladuje v suchom prostredí bez vysokých teplôt.

ISOMAT AK-PARQUET

Poznámky

- Tekutosť lepidla je závislá na teplote. Pri nízkej teplote je hustejšia
- Pri podlahách s podlahovým vykurovaním by mal byť systém pred aplikáciou lepidla v prevádzke aspoň po dobu 2 týždňov.
- Vlhkosť dreva musí byť v odporúčanom limite
- Vlhkosť podkladu musí byť v medziach, ktoré sú odporúčané pre upevnenie drevených podláh.
- Relatívna vlhkosť vzduchu by mala byť v rozmedzí 40% - 70% a okolitá teplota by mala byť od +10°C do +35°C.

SLOVENSKÝ DISTRIBÚTOR

Building Materials, s.r.o.

Tallerova 4, 811 02 Bratislava

Tel.: +421 901 712 668

www.isomat.sk e-mail: isomat@isomat.sk